



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 82

Rozeslána dne 5. srpna 2010

Cena Kč 25,-

O B S A H:

- 236. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů
 - 237. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění pozdějších předpisů
 - 238. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
 - 239. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
-

236**VYHLÁŠKA**

ze dne 28. července 2010,

**kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb.,
kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu,
ve znění pozdějších předpisů**

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 28a písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/
/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textil-
ních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vy-
hlášky č. 9/2005 Sb., vyhlášky č. 509/2006 Sb. a vyhláš-
ky č. 317/2007 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

2. Příloha č. 1 zní:

„¹⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES ze
dne 14. ledna 2009 o názvech textilií (přepřacované znění)
(Text s významem pro EHP).

Směrnice Komise 2009/121/ES ze dne 14. září 2009, kterou
se mění přílohy I a V směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/121/ES o názvech textilií za účelem jejich pří-
způsobení technickému pokroku (Text s významem pro
EHP).“.

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 92/1999 Sb.

Přehled názvů jednotlivých druhů textilních vláken a jejich popis

Poř. číslo	Název vlákna	Popis vlákna
1	vlna ¹⁾	vlákno z ovčího nebo jehněčího rouna (ovis aries)
2	alpaka, lama, velbloud, kašmír, mohér, angora, vikuňa, jak, guanako, kašgora, bobr, vydra, včetně slova „vlna“ nebo „srst“ nebo bez těchto slov ¹⁾	srst těchto zvířat: alpaka, lama, velbloud, kašmírá koza, angorská koza, angorský králík, vikuňa, jak, guanako, kašgorská koza (kříženec kašmírské a angorské kozy), bobr, vydra
3	zvířecí chlupy nebo koňské žíně s uvedením nebo bez uvedení druhu zvířete (např. hovězí chlupy, srst kozy domácí, koňské žíně)	srst různých zvířat neuvedených v položce 1 ani 2
4	hedvábí	vlákno získané výlučně ze snovacích žláz hmyzu
5	bavlna	vlákno získané z tobolek bavlníku (Gossypium)
6	kapok	vlákno získané z plodu kapoku (Ceiba pentandra)
7	len	vlákno získané z lýka stonku lnu (Linum usitatissimum)
8	konopí	vlákno získané z lýka konopí (Cannabis sativa)

9	juta	vlákno získané z lýka <i>Corchorus olitorius</i> a <i>Corchorus capsularis</i> . Pro účely této vyhlášky se za jutu považují rovněž lýková vlákna získaná z druhů: <i>Hibiscus cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i>
10	abaka (manilské konopí)	vlákno získané z pochvy listu <i>Musa textilis</i>
11	alfa	vlákno získané z listů <i>Stipa tenacissima</i>
12	kokos	vlákno získané z plodů <i>Cocos nucifera</i>
13	broom	vlákno získané z lýka <i>Cytisus scoparius</i> anebo <i>Spartium Junceum</i>
14	ramie	vlákno získané z lýka <i>Boehmeria nivea</i> a <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	sisal	vlákno získané z listů <i>Agave sisalana</i>
16	bengálské konopí	vlákno z lýka <i>Crotalaria juncea</i>
17	henequen	vlákno z lýka <i>Agave fourcroydes</i>
18	maguey	vlákno z lýka <i>Agave cantala</i>
19	acetát	vlákno z acetátu celulózy, v němž je nejméně 74 % a nejvýše 92 % hydroxylových skupin acetylováno
20	alginát	vlákno získané z kovových solí kyseliny alginové
21	měďnaté vlákno	regenerované celulózové vlákno získané měďnatoamoniakálním postupem
22	modal	regenerované celulózové vlákno získané modifikovaným viskóзовým postupem, s vysokou pevností při přetrhu a vysokým modulem pevnosti za mokra. Pevnost (BC) v klimatizovaném stavu a síla (BM) potřebná k prodloužení o 5 % v mokřém stavu jsou: $BC \text{ (cN)} \geq 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ $BM \text{ (cN)} \geq 0,5 \sqrt{T}$ kde T je průměrná délková hmotnost v decitex
23	protein	vlákno získané z přírodních proteinových látek, regenerované a stabilizované pomocí chemických činidel
24	triacetát	vlákno z acetátu celulózy, v němž je nejméně 92 % hydroxylových skupin acetylováno
25	viskóza	regenerované celulózové vlákno získané viskóзовým postupem, při kterém vzniká nekonečné a střížové vlákno
26	akryl	vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85 % hmot. akrylonitrilových jednotek
27	chlorovlákno	vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci více než 50 % hmot. chlorovaných vinylových nebo vinylidenových monomérních jednotek
28	fluoretylen	vlákno z lineárních makromolekul tvořených fluorovanými alifatickými uhlovodíkovými monomery
29	modakryl	vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 50 % a nejvýše 85 % hmot. akrylonitrilových jednotek
30	polyamid nebo nylon	vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se amidové vazby, z nichž nejméně 85 % je připojeno k alifatickým nebo cykloalifatickým jednotkám
31	aramid	vlákno ze syntetických lineárních makromolekul sestávajících z aromatických skupin spojených amidovými nebo imidovými vazbami, z nichž nejméně 85 % je napojeno přímo na dvě aromatická jádra, a pokud se vyskytnou imidové vazby, jejich počet nepřesáhne počet amidových vazeb
32	polyimid	vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se imidové jednotky
33	lyocel ²⁾	regenerované celulózové vlákno získané procesem rozpouštění a sprádkání v organickém rozpouštědle, bez tvorby derivátů
34	polylaktid	vlákno tvořené lineárními makromolekulami, které mají v řetězci nejméně 85 % hmot. jednotek esterů mléčné kyseliny odvozených z přirozeně se vyskytujících cukrů, jež má teplotu tání nejméně 135 °C
35	polyester	vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85 % hmot. esteru diolu a kyseliny tereftalové

36	polyetylen	vlákno z nesubstituovaných alifatických nasycených uhlovodíkových lineárních makromolekul
37	polypropylen	vlákno tvořené alifatickou nasycenou uhlovodíkovou lineární makromolekulou, kde každý druhý atom uhlíku váže metylovou boční skupinu v izotaktickém uspořádání a bez dalších substitucí
38	polykarbamid	vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se ureylenovou funkční skupinu (NH-CO-NH)
39	polyuretan	vlákno z lineárních makromolekul složených z řetězců s opakující se uretanovou funkční skupinou
40	vinylal	vlákno z lineárních makromolekul, jejichž řetězec je vytvořen z polyvinylalkoholu s různým stupněm acetylace
41	trivinylní	vlákno složené z akrylonitrilového terpolymeru, chlorovaného vinylového monomeru a třetiny vinylového monomeru, z nichž žádný netvoří 50 % celkové hmotnosti
42	elastodien	pružné vlákno složené z přírodního nebo syntetického polyizoprenu nebo složené z jednoho nebo více dienu polymerovaných s jedním nebo několika vinylovými monomery nebo bez nich, které po protažení až na trojnásobek své původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
43	elastan	pružné vlákno složené nejméně z 85 % hmot. ze segmentového polyuretanu, které po protažení až na trojnásobek své původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
44	skleněné vlákno	vlákno vyrobené ze skla
45	název odpovídající materiálu, ze kterého jsou vlákna složena, např. kovová (metalická, metalizovaná), azbestová, papírová, po kterém následuje slovo „nit“ nebo „vlákno“ nebo bez těchto slov	vlákna získaná z různorodých nebo nových materiálů, které nejsou uvedeny jinde v této příloze
46	elastomultiester	vlákno vytvořené interakcí dvou nebo více chemicky rozdílných lineárních makromolekul ve dvou nebo více odlišných fázích (z nichž žádná nepřesahuje 85 % hmot.), obsahující esterové skupiny jako převládající funkční jednotku (minimálně 85 %), které po vhodném zpracování, když se protáhne na jeden a půl násobek své původní délky, po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
47	elastolefin	vlákno složené nejméně z 95 % hmot. částečně zesíťovaných makromolekul, vyrobené z etylenu a z alespoň jednoho dalšího olefinu, které po protažení na jeden a půlnásobek své původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
48	melamin	vlákno složené nejméně z 85 % hmot. zesíťovaných makromolekul tvořených deriváty melaminu

Vysvětlivky

- 1) Název „vlákno“ v položce 1 této přílohy může být rovněž použit k označení směsi vláken ovčího nebo jehněčího rodu a k označení srsti uvedených ve třetím sloupci položky 2.
- 2) Organické rozpouštědlo znamená v podstatě směs organických chemikálií a vody.“

3. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 92/1999 Sb.

Smluvní přírážky používané k výpočtu hmotnosti vláken obsažených v textilních výrobcích

Poř. číslo	Název vlákna	Hodnota v procentech
1 - 2	Vlna a srsti: česaná vlna mykaná vlna	18,25 17,00 ¹⁾
3	Zvířecí chlupy: česaná vlákna mykaná vlákna Koňské žíně: česaná vlákna mykaná vlákna	18,25 17,00 ¹⁾ 16,00 15,00
4	Hedvábí	11,00
5	Bavlna: normální vlákna mercerovaná vlákna	8,50 10,50
6	Kapok	10,90
7	Len	12,00
8	Konopí	12,00
9	Juta	17,00
10	Abaka	14,00
11	Alfa	14,00
12	Kokos	13,00
13	Broom	14,00
14	Ramie (bělené vlákno)	8,50
15	Sisal	14,00
16	Bengálské konopí	12,00
17	Henequen	14,00
18	Maguey	14,00
19	Acetát	9,00
20	Alginát	20,00
21	Měďnaté vlákno	13,00
22	Modal	13,00
23	Protein	17,00
24	Triacetát	7,00
25	Viskóza	13,00
26	Akryl	2,00
27	Chlorovlákno	2,00
28	Fluoretylen	0,00
29	Modakryl	2,00
30	Polyamid nebo nylon: střížové vlákno nekonečné vlákno	6,25 5,75
31	Aramid	8,00
32	Polyimid	3,50
33	Lyocel	13,00
34	Polylaktid	1,50
35	Polyester: střížové vlákno nekonečné vlákno	1,50 1,50
36	Polyetylen	1,50
37	Polypropylen	2,00
38	Polykarbamid	2,00

39	Polyuretan: střížové vlákno nekonečné vlákno	3,50
		3,00
40	Vinylal	5,00
41	Trivinyl	3,00
42	Elastodien	1,00
43	Elastan	1,50
44	Skleněné vlákno: o průměru nad 5 µm o průměru 5 µm a méně	2,00
		3,00
45	Kovové vlákno	2,00
	Metalizované vlákno	2,00
	Azbest	2,00
	Papírová nit	13,75
46	Elastomultiester	1,50
47	Elastolefin	1,50
48	Melamin	7,00

Vysvětlivka

- 1) Přírážka 17 % se použije v případě, kdy není možné zjistit, zda textilní výrobek obsahující vlnu nebo srsti je zhotoven z vláken česaných nebo mykaných.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 2010.

Ministr:

Ing. Kocourek v. r.

237**VYHLÁŠKA**

ze dne 28. července 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 28a písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění vyhlášky č. 510/2006 Sb. a vyhlášky č. 318/2007 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňují slova „Směrnice Komise 2009/122/ES ze dne 14. září 2009, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken (Text s významem pro EHP).“.

2. V příloze č. 1 část Metody – souhrnná tabulka zní:

„Metody – souhrnná tabulka

Metoda číslo	Oblast použití		Činidlo
	Rozpustná složka	Ner rozpustná složka	
1	acetát	další stanovená vlákna	aceton
2	stanovená proteinová vlákna	další stanovená vlákna	chlornan
3	viskóza, měďnatá vlákna nebo stanovené typy modalových vláken	bavlna, elastolefin nebo melamin	kyselina mravenčí a chlorid zinečnatý
4	polyamid nebo nylon	další stanovená vlákna	kyselina mravenčí 80 % (hmot.)
5	acetát	triacetát, elastolefin nebo melamin	benzylalkohol
6	triacetát nebo polylaktid	další stanovená vlákna	dichlormetan
7	stanovená celulósová vlákna	polyester, elastomultiester nebo elastolefin	kyselina sírová 75 % (hmot.)
8	akryl, stanovená modakrylová nebo stanovená chlorovlákna	další stanovená vlákna	dimetylformamid
9	stanovená chlorovlákna	další stanovená vlákna	sírouhlík/aceton, 55,5/44,5 % (obj.)
10	acetát	stanovená chlorovlákna, elastolefin nebo melamin	bezvodá (ledová) kyselina octová
11	hedvábí	vlna, zvířecí chlupy, elastolefin nebo melamin	kyselina sírová 75 % (hmot.)
12	juta	stanovená živočišná vlákna	metoda určující obsah dusíku
13	polypropylen	další stanovená vlákna	xylén
14	další stanovená vlákna	chlorovlákna (homopolymery	metoda s koncentrovanou kyselinou sírovou

		vinylchloridu), elastolefin nebo melamin	
15	chlorovlákná, stanovená modakrylová, stanovená elastanová, acetátová, triacetátová vlákna	další stanovená vlákna	cyklohexanon
16	melamin	bavlna nebo aramid	horká kyselina mravenčí 90 % (hmot.)

3. V příloze č. 2 v metodě č. 1 bodě 1.1 písmeno ab) zní:

„ab) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvábím /4/, bavlnou /5/, lnem /7/, konopím /8/, jutou /9/, manilským konopím /10/, alfou /11/, kokosovým vláknem /12/, broomem /13/, ramí /14/, sisalem /15/, mědňatými vlákny /21/, modalovými vlákny /22/, proteinem /23/, viskózou /25/, akrylem /26/, polyamidem nebo nylonem /30/, polyesterem /35/, elastomultiesterem /46/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“

4. V příloze č. 2 v metodě č. 1 bodě 1.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro který hodnota d je 1,01.“

5. V příloze č. 2 v metodě č. 2 bodě 2.1 písmeno ab) zní:

„ab) bavlnou /5/, mědňatými vlákny /21/, viskózou /25/, akrylem /26/, chlorovláknem /27/, polyamidem nebo nylonem /30/, polyesterem /35/, polypropylenem /37/, elastanem /43/, skleněnými vlákny /44/, elastomultiesterem /46/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“

6. V příloze č. 2 v metodě č. 2 bodě 2.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou bavlny, viskózy, modalových vláken a melaminu, pro které hodnota d je 1,01, a nebělené bavlny, pro kterou hodnota d je 1,03.“

7. V příloze č. 2 v metodě č. 3 bodě 3.1 písmeno ab) zní:

„ab) bavlnou /5/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“

8. V příloze č. 2 v metodě č. 3 bodě 3.5 věta druhá zní: „Hodnota d pro bavlnu je 1,02, pro melamin 1,01 a pro elastolefin 1,00.“

9. V příloze č. 2 v metodě č. 4 bodě 4.1 písmeno ab) zní:

„ab) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, bavlnou /5/, mědňatými vlákny /21/, modalovými vlákny /22/, viskózou /25/, akrylem /26/, chlorovláknem /27/, polyesterem /35/, polypropylenem /37/, skleněnými vlákny /44/, elastomultiesterem /46/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“

10. V příloze č. 2 v metodě č. 4 bodě 4.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro který hodnota d je 1,01.“

11. V příloze č. 2 v metodě č. 5 bodě 5.1 písmeno b) zní:

„b) triacetátem /24/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“

12. V příloze č. 2 v metodě č. 5 bodě 5.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro který hodnota d je 1,01.“

13. V příloze č. 2 v metodě č. 6 bodě 6.1 písmeno a) zní:

„a) Tato metoda je použitelná, po odstranění nevláknenných látek, pro dvoukomponentní směsi:

aa) triacetátu /24/, nebo polylaktidu /34/ s

ab) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvábím /4/, bavlnou /5/, mědňatými vlákny /21/, modalem /22/, viskózou /25/, akrylem /26/, polyamidem nebo nylonem /30/, polyesterem /35/, skleněnými vlákny /44/, elastomultiesterem /46/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“

14. V příloze č. 2 v metodě č. 6 bodě 6.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou polyesteru, elastomultiesteru, elastolefinu a melaminu, pro které hodnota d je 1,01.“

15. V příloze č. 2 v metodě č. 7 bodě 7.1 písmeno ab) zní:

„ab) polyesterem /35/, elastomultiesterem /46/ a elastolefinem /47/.“

16. V příloze č. 2 v metodě č. 8 bodě 8.1 písmeno ab) zní:

„ab) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvábím /4/, bavlnou /5/, mědnatými vlákny /21/, modalem /22/, viskózou /25/, polyamidem nebo nylonem /30/, polyesterem /35/, elastomultiesterem /46/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“

17. V příloze č. 2 v metodě č. 8 bodě 8.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou vlny, bavlny, mědnatých vláken, modalu, polyesteru, elastomultiesteru a melaminu, pro které hodnota d je 1,01.“

18. V příloze č. 2 v metodě č. 9 bodě 9.1 písmeno ab) zní:

„ab) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvábím /4/, bavlnou /5/, mědnatými vlákny /21/, modalem /22/, viskózou /25/, akrylem /26/, polyamidem nebo nylonem /30/, polyesterem /35/, skleněnými vlákny /44/, elastomultiesterem /46/ a melaminem /48/.“

19. V příloze č. 2 v metodě č. 9 bodě 9.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro který hodnota d je 1,01.“

20. V příloze č. 2 v metodě č. 10 bodě 10.1 písmeno b) zní:

„b) stanovenými chlorovláknami /27/, zejména polyvinylchloridovými vlákny, též dodatečně chlorovanými, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“

21. V příloze č. 2 v metodě č. 11 bodě 11.1 písmeno b) zní:

„b) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“

22. V příloze č. 2 v metodě č. 11 bodě 11.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 0,985 pro vlnu, 1,00 pro elastolefin a 1,01 pro melamin.“

23. V příloze č. 2 metodě č. 13 bodě 13.1 písmeno a) zní:

„a) polypropylenových vláken /37/ s“.

24. V příloze č. 2 metodě č. 13 bodě 13.1 písmeno b) zní:

„b) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvábím /4/, bavlnou /5/, acetátem /19/, mědnatými vlákny /21/, modalem /22/, triacetátem /24/, viskózou /25/, akrylem /26/, polyamidem nebo nylonem /30/, polyesterem /35/, skleněnými vlákny /44/, elastomultiesterem /46/ a melaminem /48/.“

25. V příloze č. 2 v metodě č. 13 bodě 13.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro který hodnota d je 1,01.“

26. V příloze č. 2 v metodě č. 14 bodě 14.1 písmeno a) zní:

„a) Tato metoda je použitelná, po odstranění nevláknenných látek, pro dvoukomponentní směsi:

aa) bavlny /5/, acetátu /19/, mědnatých vláken /21/, modalu /22/, triacetátu /24/, viskózy /25/, stanovených akrylových vláken /26/, stanovených modakrylových vláken /29/, polyamidu nebo nylonu /30/, polyesteru /35/ a elastomultiesteru /46/ s

ab) chlorovláknami /27/ založenými na homopolymerech vinylchloridu, též dodatečně chlorovanými, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“

Poznámka: Uvedená modakrylová vlákna jsou ta, která dávají čirý roztok po ponoření do koncentrované kyseliny sírové (hustota při teplotě 20 °C: 1,84).“

27. V příloze č. 2 metodě č. 14 bod 14.2 zní:

„14.2 Podstata zkoušky

Vzorek se vysuší a zváží. Ostatní složky, mimo chlorovláken, elastolefinu nebo melaminu, tj. vlákna dle 14.1 ab), se uvolní ze směsi rozpouštěním koncentrovanou kyselinou sírovou (hustota při teplotě 20 °C: 1,84). Zbytek po rozpouštění, pozůstávající z chlorovláken, elastolefinu nebo melaminu, se shromáždí, promyje, usuší a zváží. Ze zjištěné hmotnosti, v případě potřeby opravené, se vypočte procentuální obsah nerozpuštěné složky ve výchozí suché směsi. Procento druhé složky se vypočte z rozdílu hmotnosti.“

28. V příloze č. 2 v metodě č. 14 bodě 14.5 věta

druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro který hodnota d je 1,01.“.

29. V příloze č. 2 metodě č. 15 bodě 15.1 písmeno a) zní:

„a) Tato metoda je použitelná, po odstranění nevláknenných látek, pro dvoukomponentní směsi:

aa) acetátových vláken /19/, triacetátových vláken /24/, chlorovláken /27/, stanovených modakrylových vláken /29/, stanovených elastanových vláken /43/ s

ab) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvábím /4/, bavlnou /5/, mědnatými vlákny /21/, modalem /22/, viskózou /25/, polyamidem nebo nylonem /30/, akrylem /26/, skleněnými vlákny /44/ a melaminem /48/.“.

30. V příloze č. 2 v metodě č. 15 bodě 15.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou hedvábí a melaminu, pro které hodnota d je 1,01, a akrylových vláken, pro které hodnota d je 0,98.“.

31. V příloze č. 2 se doplňuje bod 16., který zní:

„16. Metoda č. 16 Melamin a další stanovená vlákna (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí)

16.1 Oblast použití

a) Tato metoda je použitelná, po odstranění nevláknenných látek, pro dvoukomponentní směsi:

aa) melaminu /48/ s

ab) bavlnou /5/ a aramidem /31/.

16.2 Podstata zkoušky

Vzorek se vysuší a zváží. Melaminová vlákna se uvolní ze směsi rozpouštěním v horké kyselině mravenčí 90 % /hmot./. Zbytek po rozpuštění se shromáždí, promyje, usuší a zváží. Ze zjištěné hmotnosti, v případě potřeby opravené, se vypočte procentuální obsah nerozpuštěné složky ve výchozí suché směsi. Procento druhé složky se vypočte z rozdílu hmotností.

Poznámka: Je nutné přesně dodržovat doporučený rozsah teplot, jelikož rozpustnost melaminu je značně závislá na teplotě.

16.3 Zkušební zařízení, pomůcky a chemikálie²⁾

a) Zkušební pomůcky

aa) skleněná uzavíratelná kuželová baňka o objemu nejméně 200 ml,

ab) třepací vodní lázeň nebo jiné zařízení umožňující protřepávání a udržení baňky při teplotě $(90 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

b) Chemikálie

ba) kyselina mravenčí (90 % /hmot./, hustota při teplotě $20 ^\circ\text{C}$: 1,204). 890 ml kyseliny mravenčí 98 – 100 % /hmot./ (hustota při teplotě $20 ^\circ\text{C}$: 1,220) se zředí destilovanou vodou na výsledný objem 1 litru. Horká kyselina mravenčí je velmi žíravá a je třeba s ní manipulovat opatrně,

bb) zředěný roztok čpavku: 80 ml koncentrovaného čpavku (hustota při teplotě $20 ^\circ\text{C}$: 0,880) se zředí destilovanou vodou na výsledný objem 1 litru.

16.4 Postup zkoušky

a) Při zkoušce je nutné dodržovat obecné instrukce³⁾.

b) Ke vzorku obsaženému v baňce [dle 16.3 aa)] se přidá 100 ml kyseliny mravenčí na 1 g vzorku. Baňka se zazátkuje a protřepe, aby se vzorek smočil. Baňka se ponechá v třepací vodní lázni při teplotě $(90 \pm 2) ^\circ\text{C}$ po dobu jedné hodiny a důkladně se protřepává. Poté se nechá vychladnout na pokojovou teplotu.

c) Obsah baňky se přefiltruje odváženým filtračním kelímkem. Do baňky obsahující zbytek se přidá 50 ml kyseliny mravenčí, ručně se protřepe a obsah baňky se opět filtruje filtračním kelímkem. Zbytková vlákna se přenesou do kelímku vymytím baňky malým množstvím kyseliny mravenčí. Filtrace se urychlí připojením vakua a zbytek se promyje kyselinou mravenčí, horkou vodou, zředěným roztokem čpavku a nakonec studenou vodou, přičemž se po každém přidání kelímkem vyprázdní odsáváním. Neodsává se, dokud každá promývací kapalina samovolně neodteče. Po odsátí poslední promývací kapaliny se kelímkem usuší, ochladí a zváží.

Poznámka: Teplota má velmi výrazný vliv na rozpustnost melaminu a měla by být pečlivě kontrolována.

16.5 Výpočet a vyjádření výsledků

Výsledky se vypočtou podle bodu 8.6 přílohy č. 1

k této vyhlášce. Hodnota d pro bavlnu a aramid je 1,02.

32. Příloha č. 3 se zrušuje.

16.6 Shodnost

U homogenní směsi textilních materiálů je povolený kritický rozdíl mezi výsledky dosaženými touto metodou max. 4 při pravděpodobnosti 95 %.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 2010.

Ministr:

Ing. Kocourek v. r.

238**VYHLÁŠKA**

ze dne 19. července 2010

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Dne 1. září 2010 se k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou a nástupu Lucemburků na český trůn vydává pamětní stříbrná dvousetkoruna (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lici dvousetkoruny je uprostřed mincovního pole český lev ve stylizované středověké podobě

na pozadí gotického dekoru tvořeného hvězdami a tečkami. Po celém obvodu dvousetkoruny je stylizovaným gotickým písmem vypsán název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Název státu je mezi slovy a na okrajích ohraničen kříží, mezi nominální hodnotou mince a zkratkou peněžní jednotky je umístěna čtyřcípá hvězda. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je umístěna v rámci gotického dekoru nad označením nominální hodnoty mince.

(2) Na rubu dvousetkoruny je stylizovaná podoba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny při uzavření sňatku na pozadí gotického dekoru v podobě hvězd a teček. Po celém obvodu mince je opis „SŇATEK JANA LUCEMBURSKÉHO S ELIŠKOU PŘEMYSLOVNOU“ a letopočty „1310 – 2010“. Jednotlivá slova opisu jsou oddělena kříží a čtyřcípy hvězdami. Značka autora dvousetkoruny, MgA. Jakuba Vlčka, je zakomponovaná do gotického dekoru vlevo od postavy Jana Lucemburského.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 238/2010 Sb.

**Vyobrazení pamětní stříbrné dvoustekoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského
s Eliškou Přemyslovnou**

(lícní a rubová strana)



239**SDĚLENÍ****Ministerstva vnitra**

ze dne 20. července 2010

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláší na den 8. ledna 2011 nové volby do zastupitelstva obce:

obec	okres	kraj
Libhošť	Nový Jičín	Moravskoslezský

Ministr:

Mgr. John v. r.



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2010 činí 6 000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno:** Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Příbík, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most:** Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; **Otrokovice:** Ing. Kučerk, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 1:** NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 4:** SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; **Praha 8:** Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7–12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonentcz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Přerov:** Odborné knihkupectví, Bartoškova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; **Tábor:** Milada Simonová – EMU, Zavadišská 786; **Teplice:** Knihkupectví L & N, Kapelní 4; **Ústí nad Labem:** PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec:** Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zavedování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamacce:** informace na tel. číslo 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.